

PRODUKTBLAD



PAROC SHT 1

Løsnll GDS

Granulert løsnllisolasjon av brannsikker steinull.

Denne typen er en "Gjør-det-selv"-løsnllisolasjon som brukes med loftsullsprøyte er ment for mindre arealer og dras ut med rive.

Sertifikat nummer	0809-CPR-1014 Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Identitetskode	MW-EN14064-1-S2-MU1
Forpakning	Plastic bag on pallet
Pakkestørrelse	230x400x800 mm
Pallestørrelse	800 x 1200 mm

Egenskaper

EGENSKAP	VERDI	I HENHOLD TIL
BRANNEGGENSKAPER		
Brannklassifisering, Euroclass	A1	EN 14064-1:2010 (EN 13501-1)
Kontinuerlig glødebrann	NPD	EN 14064-1:2010
Brennbarhet	Ikke-brennbart materiale	EN ISO 1182
VARMEEGENSKAPER		
Loft (Installert densitet: $\geq 45 \text{ kg/m}^3$)	Deklarert varmekonduktivitet, λ_D : 0,041 W/mK	EN 14064-1:2010 (EN 12667)
FUKTEGENSKAPER		
Vannsugingsevne, korttid WS, (W_p)	NPD	EN 14064-1:2010 (EN 1609)
Vandampmotstand MU, μ	1	EN 14064-1:2010 (EN 12086)
UTSLIPP		
Avgivelse av farlige stoffer	NPD	EN 14064-1:2010
VARIGHET AV BRANN- OG TERMISKE EGENSKAPER		
Varighet av brannbestandighet mot aldring/forringelse	Brannbestandigheten til steinullen forringes ikke over tid. Euroklasse-klassifiseringen til produktet gjelder for det organiske innholdet, som ikke kan øke over tid.	
Varighet av varmebestandighet mot aldring/forringelse	Varmekonduktiviteten til steinullproduktene endrer seg ikke over tid. Erfaring har vist at fiberstrukturen holder seg stabil og at porøsiteten ikke inneholder andre gasser enn atmosfærisk luft.	
Setningsklasse Si	Loft: 2	



PAROC AB, Rosenholmveien 25, NO-1414 TROLLÅSEN. Tlf Byggisolering: +47 22 645900/01. Tlf Teknisk Isolering: +47 922 26633. www.paroc.no

Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de villkårene og tekniske egenskapene som gjelder for de viste produktene. Informasjonen er gyldig til den erstattes av neste trykte eller digitale versjon. Den siste versjonen av denne brosjyren finnes alltid tilgjengelig på Paroc nettsider. Konstruksjonsløsningene som vises, utgjør områder der funksjonen og de tekniske egenskapene til produktene våre er velprøvd. Informasjonen skal ikke betraktes som en garanti siden vi ikke har kontroll over inngående komponenter fra andre leverandører og hvordan byggeprosessen utføres. Vi påtar oss intet ansvar dersom våre produkter benyttes utenfor de bruksområdene som er beskrevet i vårt informasjonsmaterieil. På grunn av kontinuerlig utvikling av produktene forbeholder vi oss retten til å foreta endringer og tilpasninger i informasjonsmaterialet. PAROC er et registrert varemerke som eies av Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Norway.