

## PRODUKTBLAD



### PAROC Pro Lock WR 100

Vannavvisende steinullsrørskål med Z-sammenføringer i både horisontal og vertikal lengderetning

Isolering av rør med høye temperaturer

PAROC steinull produkter tåler høye temperaturer. Bindemiddelet brytes ned ved ca. 200 °C. Isoleringsegenskapen er da uforandret, men produktet har i de utbrente partiene svekket sin form- og trykkfasthet. Steinull har en sintringstemperatur som overstiger 1000 °C.

|                          |                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sertifikat nummer</b> | 0809-CPR-1016 Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo, Finland |
| <b>Identitetskode</b>    | MW-EN 14303-T8/T9-ST(+)640-WS1-CL10                                                  |
| <b>Nominell densitet</b> | 100 kg/m <sup>3</sup>                                                                |
| <b>Forpakning</b>        | Kartong eller plastikpakke på pall                                                   |

| DIMENSJONER                                      |                        |                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| TYKKELSE                                         | DIAMETER, INNVENDIG    | RØRSKÅL, LENGDE                  |
| 80 - 160 mm                                      | 219 - 914 mm           | 1200/1000 mm                     |
| I henhold til EN 13467                           | I henhold til EN 13467 | I henhold til EN 13467           |
| EGENSKAP                                         | VERDI                  | I HENHOLD TIL                    |
| DIMENSIONSSTABILITET                             |                        |                                  |
| Max anvendelsestemperatur - dimensionsstabilitet | 640 °C                 | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14707) |

## Egenskaper

| EGENSKAP                                              | VERDI                                                                                                                                                                                                     | I HENHOLD TIL                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BRANNEGGENSKAPER</b>                               |                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Brannklassifisering, Euroclass                        | A1 <sub>L</sub>                                                                                                                                                                                           | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1)  |
| Kontinuerlig glødebrann                               | NPD                                                                                                                                                                                                       | EN 14303:2009+A1:2013               |
| <b>VARMEEGENSKAPER</b>                                |                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Varmekonduktivitet 50 °C, $\lambda_{50}$              | 0,039 W/mK                                                                                                                                                                                                | EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497) |
| Varmekonduktivitet 100 °C, $\lambda_{100}$            | 0,045 W/mK                                                                                                                                                                                                | EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497) |
| Varmekonduktivitet 200 °C, $\lambda_{200}$            | 0,064 W/mK                                                                                                                                                                                                | EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497) |
| Varmekonduktivitet 300 °C, $\lambda_{300}$            | 0,092 W/mK                                                                                                                                                                                                | EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497) |
| Dimensjoner og toleranser                             | T8 for ytterdiameter < 150 mm, T9 for ytterdiameter > 150mm                                                                                                                                               | EN 14303:2009+A1:2013               |
| <b>FUKTEGENSKAPER</b>                                 |                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Vannsugingsevne, korttid WS, (W <sub>p</sub> )        | ≤ 1 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                     | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13472)    |
| Vandampmotstand                                       | NPD                                                                                                                                                                                                       | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13469)    |
| Kloridioner, Cl-                                      | < 10 ppm                                                                                                                                                                                                  | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)    |
| WR-klasset dvs. ekstremt vannavstøtende kvalitet      |                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| <b>LYDEGENSKAPER</b>                                  |                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Lydabsorpsjon                                         | NPD                                                                                                                                                                                                       | EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 354)  |
| <b>UTSLIPP</b>                                        |                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Avgivelse av farlige stoffer                          | NPD                                                                                                                                                                                                       | EN 14303:2009+A1:2013               |
| <b>VARIGHET AV BRANN- OG TERMISKE EGENSKAPER</b>      |                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Varighet av brannbestandighet mot aldring/forringelse | Brannbestandigheten til steinullen forringes ikke over tid. Euroklasse-klassifiseringen til produktet gjelder for det organiske innholdet, som ikke kan øke over tid.                                     |                                     |
| Varighet av brannbestandighet mot høy temperatur      | Brannbestandigheten til steinullen forringes ikke ved høy temperatur. Euroklasse-klassifiseringen til produktet gjelder for det organiske innholdet, som forblir konstant eller avtar med høy temperatur. |                                     |
| Varighet av varmebestandighet mot aldring/forringelse | Varmekonduktiviteten til steinullproduktene endrer seg ikke over tid. Erfaring har vist at fiberstrukturen holder seg stabil og at porøsiteten ikke inneholder andre gasser enn atmosfærisk luft.         |                                     |



PAROC AB, Rosenholmveien 25, NO-1414 TROLLÅSEN. Tlf Byggisolering: +47 22 645900/01. Tlf Teknisk Isolering: +47 922 26633. [www.paroc.no](http://www.paroc.no)

Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de villårene og tekniske egenskapene som gjelder for de viste produktene. Informasjonen er gyldig til den erstattes av neste trykte eller digitale versjon. Den siste versjonen av denne brosjyren finnes alltid tilgjengelig på Paroc nettsider. Konstruksjonsløsningene som vises, utgjør områder der funksjonen og de tekniske egenskapene til produktene våre er velprøvd. Informasjonen skal ikke betraktes som en garanti siden vi ikke har kontroll over inngående komponenter fra andre leverandører og hvordan byggeprosessen utføres. Vi påtar oss intet ansvar dersom våre produkter benyttes utenfor de bruksområdene som er beskrevet i vårt informasjonsmaterieell. På grunn av kontinuerlig utvikling av produktene forbeholder vi oss retten til å foreta endringer og tilpasninger i informasjonsmaterialet. PAROC er et registrert varemerke som eies av Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Norway.