

PRODUKTBLAD



PAROC XPG 001

Bygglim

Mineralisk sementbasert lim med meget høy heftevne og høy stabilitet.

Bygglim benyttes for limning av PAROC Himlingslamell CGL 20cy. Bygglim kan benyttes inn- og utvendig på alle mineraliske og neste alle organiske underlag.

Forpakning

CE-merket ihht EN998-1.

Sekk

Egenskaper

EGENSKAP	VERDI	I HENHOLD TIL
ANDRE EGENSKAPER		
Appliceringsanvisning Bruksanvisning	Underlaget må være rent, tørt og tett. Porøste og sterkt sugende underlag skal grunnes. Innvendig gips grunnes. For grunning anbefales StoPrim Plex. På malte flater med rester av maling skal alltid en test utføres først (>0,2 N/mm ²). Laveste arbeids- og underlagstemperatur er +3°C i luft og +5°C på underlag. 25 kg Bygglim blandes med 5,75 liter vann. Blande godt og la hvile ca 5 minutter. Rør rundt igjen før bruk. Legg på Bygglim for hand eller med maskinsprøyte med max 40 meter slange. 4-5 kg/m ² ved liming på slette underlag.	

Håndtering

MONTERING		
Håndtering og lagring	I originalforpakning til (se forpakning). Dette produktet er kromatredusert. Denne egenskap garanteres frem til lagringstidens utgang. Se informasjon om lagringstid i nummeret på forpakningen. Forklaring: Siffer 1 = årets siste siffer, siffer 2 + 3 = uke. Eksempel: 5080013223 – lagringstid garanteres til og med uke 8 år 2015.	

PAROC AB, Rosenholmveien 25, NO-1414 TROLLÅSEN. Tlf Byggisolering: +47 22 645900/01. Tlf Teknisk Isolering: +47 922 26633. www.paroc.no

Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de villkårene og tekniske egenskapene som gjelder for de viste produktene. Informasjonen er gyldig til den erstattes av neste trykte eller digitale versjon. Den siste versjonen av denne brosjyren finnes alltid tilgjengelig på Paroc nettsider. Konstruksjonsløsningene som vises, utgjør områder der funksjonen og de tekniske egenskapene til produktene våre er velprøvd. Informasjonen skal ikke betraktes som en garanti siden vi ikke har kontroll over inngående komponenter fra andre leverandører og hvordan byggeprosessen utføres. Vi påtar oss intet ansvar dersom våre produkter benyttes utenfor de bruksområdene som er beskrevet i vårt informasjonsmaterieell. På grunn av kontinuerlig utvikling av produktene forbeholder vi oss retten til å foreta endringer og tilpasninger i informasjonsmaterielet. PAROC er et registrert varemerke som eies av Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Norway.