

PRODUKTBLAD



PAROC XMS 090

Fiberduk

Geotekstil av polypropylenfiber med høy styrke

Materialseparasjon geotekstil for separasjon mellom isolasjon, jord og drenering. For bruk på utsiden av kjellervegger med isolasjon PAROC GRS Grunnplate eller Ecoprim Kjellervegg. Produktet er først og fremst beregnet på nybygging og renovering av bygninger. Godkjent og vurdert av NorGeoSpec 2012.

Forpakning Plastemballasje

DIMENSJONER	
Vekt	90 g/m ²
Bredde	2700 mm
Lengde	25000 mm

Egenskaper

EGENSKAP	VERDI	I HENHOLD TIL
BRANNEGGENSKAPER		
Brennbarhet	Brennbart materiale	EN ISO 1182
MEKANISKE EGENSKAPER		
Strekfasthet Langs, TmaxMD: 5,8 (-0,5) kN/m og Strekkfasthet Tvers, TmaxCMD: 7,4 (-0,7) kN/m i henhold til EN ISO 10319.		
ANDRE EGENSKAPER		
Forlengelse Langs, emaxMD	45 (+/-9) %	EN ISO 10319
Forlengelse Tvers, emaxCMD	48 (+/19) %	EN ISO 10319
Dynamisk perforerings prøve, DC	35 (+7) mm	EN ISO 13433
Motstand mot statisk punktering, FP	950 (-95) N	EN ISO 12236
Karakteristisk åpnings størrelse, O90	110 (+/-33) µm	EN ISO 12956
Vanngjennomstrømning, qN	0,1 (+/-0,03) m/s	EN ISO 11058
Motstand mot væreksponering	Kan eksponeres opptil 1 dag	EN 12224
Motstand mot oksidasjon	Holdbar i naturlig jord med 4 < pH < 9 og jordtemperatur <25° C i minst 100 års levetid.	EN ISO 13438



PAROC AB, Rosenholmveien 25, NO-1414 TROLLÅSEN. Tlf Byggisolering: +47 22 645900/01. Tlf Teknisk Isolering: +47 922 26633. www.paroc.no

Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de villårene og tekniske egenskapene som gjelder for de viste produktene. Informasjonen er gyldig til den erstattes av neste trykte eller digitale versjon. Den siste versjonen av denne brosjyren finnes alltid tilgjengelig på Paroc nettsider. Konstruksjonsløsningene som vises, utgjør områder der funksjonen og de tekniske egenskapene til produktene våre er velprøvd. Informasjonen skal ikke betraktes som en garanti siden vi ikke har kontroll over inngående komponenter fra andre leverandører og hvordan byggeprosessen utføres. Vi påtar oss intet ansvar dersom våre produkter benyttes utenfor de bruksområdene som er beskrevet i vårt informasjonsmaterieell. På grunn av kontinuerlig utvikling av produktene forbeholder vi oss retten til å foreta endringer og tilpasninger i informasjonsmaterialet. PAROC er et registrert varemerke som eies av Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Norway.