

## PRODUKTBLAD



### PAROC FireSeal

PAROC FireSeal er en silikatbasert brannetningsmasse testet spesielt ved brannetning av brandklassede ventilasjonskanaler i henhold til EN1366-1.

Den er perfekt for tetting av skjøtene mellom skillevegg og brannklasset kanal. Kan også brukes for tetting, reparasjon og fylling av sprekker, luker og mangledne materiell i ventilasjons og røykutsugskanaler. Tetningsmassen har utmerket vedheft til metall, murstein og betong.

Installationstemperatur: +5°C till +35°C

**Forpakning** 15st/eske

## Egenskaper

EGENSKAP	VERDI	I HENHOLD TIL
<b>ANDRE EGENSKAPER</b>		
Temperaturområde, Bearbeidingstid Dekning	-40 °C to +1200 °C (herdet produkt) 5 minutter 18 lm for en 4 x 4 mm skjøt	

## Utførelse

<b>FARGER</b>
Svart

## Håndtering

<b>MONTERING</b>	
Arbeidsbeskrivelse	Forberedelse av overflaten: Overfaltene må være tørre, rene og fri for olje og fett. Overflate av metall skal være fri for farge, rust eller andre belegg. Overflater med høy sugesevne fuktes lett før påføring av produktet. Påfør produktet med hjelp av en fugesprøyte, sørg for god kontakt med underlaget. Jevn ut massen med en skrape eller en fuktig klut/svamp. Unngå å bruke produktet utendørs eller ved installasjoner som er i kontinuerlig kontakt med vann.
Herdet masse fjernes mekanisk. Ved kontakt på hud fjernes uherdet masse med en klut deretter vask med såpe og vann. Hold utenom rekkevidde for barn. Skyll ikke ned i avløpet.	

Vi anbefaler brukeren å teste produktets egnethet til deres installasjon. All informasjon og anbefalinger er basert på egne tester og praktisk erfaring fo å gi kunder veiledning innenfor produktvalg.

PAROC AB, Rosenholmveien 25, NO-1414 TROLLÅSEN. Tlf Byggisolering: +47 22 645900/01. Tlf Teknisk Isolering: +47 922 26633. [www.paroc.no](http://www.paroc.no)

Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de villkårene og tekniske egenskapene som gjelder for de viste produktene. Informasjonen er gyldig til den erstattes av neste trykte eller digitale versjon. Den siste versjonen av denne brosjyren finnes alltid tilgjengelig på Paroc nettsider. Konstruksjonsløsningene som vises, utgjør områder der funksjonen og de tekniske egenskapene til produktene våre er velprøvd. Informasjonen skal ikke betraktes som en garanti siden vi ikke har kontroll over inngående komponenter fra andre leverandører og hvordan byggeprosessen utføres. Vi påtar oss intet ansvar dersom våre produkter benyttes utenfor de bruksområdene som er beskrevet i vårt informasjonsmaterieell. På grunn av kontinuerlig utvikling av produktene forbeholder vi oss retten til å foreta endringer og tilpasninger i informasjonsmaterielet. PAROC er et registrert varemerke som eies av Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Norway.